

# INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda aplicar dos capas de microcemento Base y posteriormente dos capas de microcemento Finish, con un intervalo de 30 minutos (como mínimo) entre cada capa.

## LIMPIAR

Lijar la superficie, devastando de forma mecánica, decapando o aplicando desengrasante o ácido muriático. Antes de la primera capa se recomienda colocar una malla de microfibra para garantizar la adherencia, puede fijar la malla con un rodillo empapado en emulsión.

## MIDA

Por cada kg de microcemento agregar 450ml de emulsión.  
Cada kg de mezcla Base le dará un rendimiento de 1 metro cuadrado, y cada kg de mezcla Finish le dará un rendimiento de 2 metros cuadrados.

## MEZCLE

Se recomienda utilizar mezcladora para garantizar una buena homogeneización.

## APLIQUE

La mezcla se aplica con una llana. En caso de que se seque la mezcla puede reactivarla agregando un poco de emulsión.

## UNA VEZ SECO

Lijar para eliminar imperfecciones, se recomienda utilizar lija #60 para la mezcla Base y lija de agua #160 para la mezcla Finish. Opcionalmente a la última capa de finish se le puede aplicar un Barniz de Poliuretano (sistema a dos capas), dejando secar mínimo de 7 a 8 horas para aplicar la segunda mano.

## ESPERE

Se recomienda usar la superficie después de 48hrs.

## RECOMENDACIONES EXTRA

Utilizar el microcemento inmediatamente, ya que su vida útil una vez mezclado es de 30 minutos (a 20 grados).  
Se incluye Emulsión extra para fijar la malla y reactivar la mezcla si es necesario.

## MANEJO

Contiene cemento portland y arena sílica, el producto es alcalino.  
En caso de tener contacto con los ojos lavar con agua inmediatamente, si persisten las molestias consulte a su médico.

**PROTECCIÓN PARA EL INSTALADOR:** Usar lentes de seguridad, protección para la piel, guantes cubrir nariz y boca. Si tuvo contacto con la piel lavar con agua y jabón